

# TOLL'AZUR IMPREGNATION

Impregnační lazura se schopností hluboké penetrace, na bázi alkydových pryskyřic



ve fázi ředidla

Interiér/Exteriér

- Určení:
- na dřevo a jeho deriváty vyjma dřev se zvláštním chováním
  - na nové práce i renovace
- Užitné vlastnosti:
- Vysoká schopnost penetrace
  - Nevytváří film = žádné riziko sloupnutí (tloušťka < 5 µm)
  - Dobrá přídržnost
  - Mikroporéznost
  - Vodoodpudivá, vyrovnává vlhkost dřeva
  - Vyživuje a stabilizuje dřevo holé, nové, staré, ve špatném stavu, porézní nebo vysušené před regenerací použitím aplikace systému TOLL'AZUR
  - Zvyšuje přídržnost k podkladu aplikovaného konečného nátěru
  - Stabilizuje a zhušťuje vlákninu dřeva před konečným nátěrem
  - Zajišťuje kompaktnost následného nátěru dřeva
  - Přetíratelné všemi finálními nátěry systému TOLL'AZUR
  - Je lehce zabarvená, umožňuje tím poznat místa již natřená
  - Matný vzhled zdůrazňuje a dává vyniknout žilkování dřeva
  - Jednoduchá aplikace – tixotropní konzistence zabraňuje stékání

## Charakteristika

Měrná hmotnost:	0,83 kg/L
Obsah sušiny:	Objemový : 12% Váhový : 16 %
VOC:	Tento výrobek obsahuje maximálně 699 g/L VOC Limitní hodnota EU pro tento druh výrobku: 700g/L VOC (2010)
Vzhled filmu:	Napjatý, matný, (stupeň lesku 6 pod 60°)
Vydatnost	10 až 16 m <sup>2</sup> /L v závislosti na povaze podkladu a způsobu nanášení (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu)
Doba schnutí:	(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) Suchý : 5 hodin Přetíratelný : 12 hodin Tato doba je však velmi ovlivnitelná okolními podmínkami a druhem dřeva. Schnutí je daleko delší u tvrdého dřeva, dřeva s obsahem taninu nebo u exotických dřevin.
Odstíny:	Mírně světlejší než odstín 025 Natural ze vzorkovníku LasuresTonsBois.
Balení:	1 L, 3 L, 10 L
Skladování:	12 měsíců v originálním a neotevřeném balení. Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

## Prováděcí pokyny

Ředění:	Připraveno k použití
Příprava výrobku:	Před použitím důkladně promíchejte
Aplikační nářadí:	Plochý štětec s dlouhými pružnými chlupy, váleček, kterým táhneme ve směru let dřeva.
Čištění nářadí:	Ředidlem S 6006
Podmínky nanášení:	Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 5°C a přesáhnout + 28°C. Podklady nesmí být zmrzlé. Neaplikujte za deště, případně sněžení, za přímého slunečního záření. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (např. podlahy, stěny apod.) chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásy, fólie). Eventuální odstříky nebo potřísnění okamžitě opatrně očistěte (např. ředidlem řady „S“ nebo lakovým benzínem dle povahy podkladu tak, aby nedošlo k jeho ještě většímu poškození), po zaschnutí je odstranění výrobku velmi složité.

# TOLL'AZUR IMPREGNATION

Impregnační lazura se schopností hluboké penetrace, na bázi alkydových pryskyřic



ve fázi ředidla

Interiér/Exteriér

Příprava podkladů:

Dřevěné podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, zdravé, pevné a soudržné, pokud možno bez suků a pryskyřičných míst, nesmí být zmrzlé. Na plochách nesmí být výraznější závady typu odštípnutá dýha, puchýře, otevřené póry, větší díry apod. Aby nátěry na dřevě měly dostatečnou životnost, musí být podklady (výrobky, díly apod.) řešeny dobře konstrukčně a musí být zvolen optimální druh dřeva. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výrobkům a konstrukcím, které budou vystaveny povětrnostním vlivům v exteriéru.

**Dřevo nenatřené:** dřevo musí být suché (vlhkost nižší než 18 % váhy). Dřevo nejprve pečlivě očistěte, odmastěte a důkladně odstraňte výpotky pryskyřic (např. pomocí vhodného ředidla). Eliminujte případné existující zašednutí starších podkladů (částečně mechanicky, částečně chemicky vhodným přípravkem). Takto připravené podklady se dále přebrousí brusným materiálem zrnitosti 80-100 (po směru vláken-let), následně odstraňte prach po broušení. Neaplikujte na dřeviny (a jejich deriváty) obsahující vysoké množství pryskyřic nebo antisikativní výpotky (exotické dřeviny / dřeviny se zvláštním chováním, např. iroko, západní červený cedr apod.). V případě problematických starých podkladů se poraďte se svým nejbližším prodejcem.

**Dřevo natřené:** není v zásadě vhodné pro následnou aplikaci lazurovacího nátěru. V případě potřeby řešit tento problém se rozhodně poraďte se svým prodejcem (nutno především velmi pečlivě odstranit staré nátěry včetně všech jejich zbytků, nejlépe chemicky pomocí účinného odstraňovače např. SUPER DECAPANT a také mechanicky, následně pečlivě očistit a odmastit, přebrousit atd.).

## Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot

Podklad	Nové dřevo, obroušené	Údržba, renovační práce
Impregnace	1 vrstva <b>TOLL'AZUR IMPREGNATION</b> do nasycení	Po důkladném očištění a přípravě 1 vrstva <b>TOLL'AZUR IMPREGNATION</b> do nasycení
Vrchní nátěr	2 vrstvy libovolné lazury řady <b>TOLL'AZUR</b> pro exteriér, 1 vrstva pro interiér	2 vrstvy libovolné lazury řady <b>TOLL'AZUR</b> pro exteriér, 1 vrstva pro interiér

## Hygiena a bezpečnost

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Výrobek (přípravek) je klasifikován jako: R10 Hořlavý. R52/53 škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S23 Nevdechujte páry/aerosoly. S24 Zamezte styku s kůží. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech. První pomoc: Při nadýchání postiženého odvedte na čerstvý vzduch a udržujte ho v teple a klidu. Při styku s kůží odstraňte zasažené oblečení a pokožku omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívejte ředidla a rozpouštědla. V případě podráždění kůže vyhledejte lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachujte vodou po dobu minimálně 15 minut, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení, postiženého udržujte v klidu. Při náhodném polknutí přípravku přivolejte lékaře, aby posoudil, zda je nutné monitorování a následné ošetření v nemocnici. Tento technický list nebo nejlépe bezpečnostní list ukažte lékaři. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace nemohou nahradit popis přizpůsobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, že tento technický list nebyl pozdějším vydáním.