

VITRASOL SATIN



Transparentní saténový lak, napjatý, na bázi polyuretanových pryskyřic

ve vodní fázi

interiér

Určení:	<ul style="list-style-type: none">· K lakování parket a dřevěných podlah a schodišť· Vhodný především na nové dřevo, ale také pro renovační práce
Užitné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">· Ojedinelá kombinace – vodou ředitelný jednosložkový polyuretan· Výrobek s velmi slabým zápachem· Vynikající přilnavost a tvrdost· Lze velmi rychle nanášet další vrstvu (-y)· Dokonalá průsvitnost zhodnocuje kvalitu a vzhled parket· Výjimečná tvárnost
Popis, klasifikace:	Vodou ředitelný bezbarvý saténový lak na bázi polyuretanových pryskyřic, jednosložkový.

Charakteristika

Měrná hmotnost:	1,04 kg/litr
Obsah sušiny:	Objemový: 30 % Váhový: 32 %
Zážehový bod:	Bezpečný
Vzhled filmu:	Napjatý, saténový lesk (50 pod60°)
Vydatnost:	10 m ² /l v závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu na hladkém podkladu) (Podle normy NF T 30-073)
Doba schnutí :	(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) Nechytá prach: 1 hod. Suchý (dotyk) : 2 hod. Další vrstva: 3 hod. Uvedení do provozu: 12 hod.
Balení:	1 l a 5 l.
Barevné odstíny:	Bezbarvý
Skladování:	12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Přechovávejte na místě chráněném před mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny

Ředění:	Připravený k použití.
Příprava výrobku:	Před použitím pečlivě promíchejte.
Aplikační nářadí:	Plochý štětec, lakovací váleček nebo stěrka.
Čištění nářadí:	Vodou okamžitě po použití.

Prováděcí pokyny

Podmínky nanášení:	Teplota podkladu a prostředí by neměla klesnout pod + 10° C a přesáhnout +25° C. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (např. stěny apod.) chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásy, fólie). Eventuální odstříky nebo potřísnění okamžitě opatrně očistěte vodou, po zaschnutí je odstranění barvy složité.
--------------------	---

VITRASOL SATIN



Transparentní saténový lak, napjatý, na bázi polyuretanových pryskyřic

ve vodní fázi

interiér

Podklady:

Nenatřené:

- Všechny dřeviny běžně používané k výrobě parket.

Natřené:

- Parkety natřené starým přiléhajícím lakem.
- U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším nejbližším prodejcem.

Příprava podkladů:

- Dřevěné podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, zdravé, pevné a soudržné. Na plochách nesmí být výraznější závady typu – odštípnutá dýha, puchýře, otevřené póry, větší díry apod.

Aby nátěry na dřevě měly dostatečnou životnost, musí být podklady (výrobky, díly apod.) řešeny dobře konstrukčně a musí být zvolen optimální druh dřeva.

- Dřevo nenatřené: dřevo musí být suché (vlhkost nižší než 12% váhy). Dřevo nejprve pečlivě očistěte, odmastěte dle potřeby. V případě potřeby proveďte přebroušení (brusným materiálem zrnitosti 60-120 dle tvrdosti podkladu) s následným důkladným odstraněním prachu.

- Natřené dřevo (pouze dostatečně přídržným lakem) důkladně očistěte a případně odmastěte, dále nutno přebrousit jemným brusným materiálem a odstranit prach.

V případě problematických starých podkladů se poraďte se svým prodejcem.

- Voskované parkety (dřevo) nutno velmi důkladně a povinně přebrousit s cílem naprostého odstranění starých vosků, odstranit prach, příp. odmastit.

- V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte se svým nejbližším prodejcem.

Systémy nanášení - aplikace nátěrových hmot

Přípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečné povrchové úpravy.

Podklady	Surové parketové dřevo	Parketové dřevo natřené starým lakem
Vrchní vrstva	2 nebo 3 vrstvy Vitrasol Satin	2 vrstvy Vitrasol Satin
Nanášejte pravidelně bez silných nánosů nebo naopak slabě natřených míst. Mezi jednotlivými vrstvami proveďte jemné broušení brusivem zrnitosti 100 - 120		

Specifická doporučení Následné čištění podlah ošetřených lakem Vitrasol Satině neprovádějte čistícími údržba: prostředky s obsahem čpavku nebo abraziva.

Hygiena a bezpečnost

Výrobek (přípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy.

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace nemohou nahradit popis přizpůsobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, že tento technický list nebyl pozměněn pozdějším vydáním.