

# ELASTOP HYDRO SATIN



**Vrchní saténová nátěrová hmota na dřevo, mikroporézní, na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi**

Popis

interiér/exteriér

Určení:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vysoce kvalitní ochrana dřeva a jeho derivátů</li><li>- Přizpůsobená i pro exotické dřeviny jako teak, iroko, sipo, .....</li><li>- Vhodná pro nové i renovační práce</li></ul>
Užitné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mikroporézní</li><li>- Velmi dobrá pružnost hotového nátěru při rozměrových změnách podkladu</li><li>- Rychlé schnutí</li><li>- Vynikající ochrana dřeva před povětrnostními vlivy a UV záření</li><li>- Vynikající přilnavost a schopnost penetrace podkladu díky velmi malým částicím</li><li>- Velmi dobrá kryvost</li><li>- Omezuje působení taninu</li><li>- Hydrofobní</li><li>- Snadná aplikace</li><li>- Vysoká trvanlivost a odolnost proti žloutnutí</li><li>- Preventivní působení proti řasám a houbám</li></ul>

## Charakteristika

Měrná hmotnost:	1,35 Kg/L
Obsah sušiny:	Objemový: 41% Váhový: 56%
VOC:	Mezní hodnota pro tento produkt: 130 g/L (2010) Výrobek obsahuje maximálně 129 g/L
Vzhled filmu:	Napjatý, stupeň lesku 35 – 40 pod 60°
Vydatnost:	10-14 m <sup>2</sup> /L v závislosti na povaze a struktuře podkladu a na způsobu nanášení (orientační, uvedeno pro jednu neřaděnou vrstvu na hladkém podkladu, dle normy NF T 30-073)
Doba schnutí:	(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) Nechytá prach: 30 min Suchý na dotyk: 1 hod. Přetíratelný: 4 hod.
Odstíny:	dle vzorkovnice TOTEM
Balení:	Bílá 1L, 3L a 10L, odstíny 1L a 3L
Báze pro tónování:	P <sub>A'</sub> , M <sub>A'</sub> , T <sub>A'</sub> , R <sub>A'</sub> , Y <sub>A</sub>
Skladování:	12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

## Prováděcí pokyny

Ředění:	Štětec, váleček – připravený k použití, v případě potřeby do 5% vodou. V případě použití jako základní nátěr (penetrace) do 10% vodou. Stříkání: cca 10% vodou
Příprava výrobku:	Před zahájením aplikace důkladně promíchat a zkontrolovat odstín
Aplikační nářadí:	Štětec, váleček (mikrovláknem 5mm), pistole. Nedoporučuje se aplikace pěnovým válečkem.
Čištění nářadí:	Vodou před zaschnutím
Podmínky nanášení:	Teplota podkladu a okolního prostředí v rozpětí od +5°C do + 28°C, podklady nesmí být zmrzlé. Nátěr doporučujeme provádět v prostředí, kde není vysoká vzdušná vlhkost. Rozhodně neaplikovat za deště nebo sněžení. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásy, krycí fólie apod.), případné odstříky otřete okamžitě vlhkým hadříkem. Po zaschnutí je odstranění velmi obtížné.

# ELASTOP HYDRO SATIN



**Vrchní saténová nátěrová hmota na dřevo, mikroporézní, na bázi akrylátových pryskyřic ve vodní fázi**

Popis

interiér/exteriér

**Podklady:** **Nenatřené** – dřevo a jeho deriváty včetně exotických dřevin (teak, iroko, sipo,)  
**Natřené** – výše uvedené podklady natřené dostatečně přídržnými starými nátěry

**Známé nekompatibilní podklady :**

- západní červený cedr
- MDF desky
- V případě nejasností kontaktujte svého dodavatele TOLLENS

**Příprava podkladů:** **Nenatřené** – podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné a soudržné, nesmí být zmrzlé. Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných skvrn, výpotků pryskyřic a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost nátěru k podkladu. Pro docílení optimálního výsledku by podklady měly být rovné a hladké, většinu nerovností a vad podkladu není tato nátěrová hmota schopna zamaskovat.

**Natřené** – mikroporézní a dostatečně přídržné staré nátěry pečlivě očistit, odmastit a jemně přebrousit. Před aplikací na staré (mikroporézní) lesklé nátěry je jejich přebroušení povinné. Velmi staré a problematické nátěry odstranit (broušení, opálení nebo chemicky), podklady následně pečlivě očistit a dále postupovat jako při přípravě podkladů nenatřených.

V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte se svým nejbližším prodejcem.

## Systémy nanášení výrobku

	Běžně namáhané prvky	Silně namáhané prvky (vodorovné plochy apod.)
<b>Impregnace</b>	1 vrstva <b>ELASTOP HYDRO SATIN</b> ředěná do 10% vodou	1 vrstva <b>TOL-PRIM U</b>
<b>Vrchní nátěr</b>	1 až 2 vrstvy <b>ELASTOP HYDRO SATIN</b>	2 vrstvy <b>ELASTOP HYDRO SATIN</b>

Konzultujte příslušné technické listy (TOL-PRIM U) nebo se poraďte se svým prodejcem TOLLENS.

## Hygiena a bezpečnost

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Výrobek ELASTOP HYDRO SATIN (přípravek) není dle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění novely č. 352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání také ochranné brýle nebo obličejový štít).

První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy a zásadami.

Tento technický list má za cíl informovat naše zákazníky o vlastnostech našeho výrobku. Uvedené informace se zakládají na našich současných znalostech. Nicméně tyto informace nemohou nahradit popis přizpůsobený povaze a stavu natíraných podkladů. Z důvodu neustálého technického rozvoje je na našich zákaznících, aby si u našich prodejců ověřili, že tento technický list nebyl pozdějším vydáním.

**DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZ**

Tel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301

E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz

**TOLLENS**