

ELASTOFIX PIGMENTÉ



Pigmentovatelná regulační penetrace na bázi akrylových kopolymerů

ve vodní fázi

interiér/exteriér

Určení:	· Krycí (bílý) základní a penetrační nátěr · Vysoce kvalitní regulátor surových a natřených stavebních podkladů · Nové a renovační práce
Užitné vlastnosti:	· Penetruje, fixuje, izoluje a reguluje (sjednocuje) absorpci podkladů · Rychlé schnutí bez zápachu, snadné použití · Výborná kryvost · Velmi dobrá propustnost vodních par · Lze na ni nanášet většinu vodou ředitelných nátěrových hmot
Popis, klasifikace:	Vodou ředitelná pigmentovaná (bílá) penetrace na bázi akrylových kopolymerních pryskyřic

Charakteristika

Měrná hmotnost:	1,48 kg/litr
Obsah sušiny:	Objemový: 40 % Váhový: 59 %
Zážehový bod:	Bezpečný
Vzhled filmu:	Matný, hladký (stupeň lesku < 3 pod 60°)
Vydatnost	5 až 9 m ² /l v závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení a stupni ředění (orientační, uvedeno pro 1 neředěnou vrstvu na hladkém podkladu) (Podle normy NF T 30-073)
Doba schnutí:	(orientační při 20°C a 65% relativní vlhkosti) Nechytá prach: 30 min. Suchý: 1 hod. Další vrstva: 4 hod.
Odstíny:	Bílý
Balení:	5 l a 15 l
Skladování:	12 měsíců v originálním neotevřeném balení. Skladujte na místě chráněném před mrazem a horkem.

Prováděcí pokyny

Øedění:	Štētec, váleček: Lze používat v neředěném stavu nebo ředit přídavkem cca 10-30 % vody (dle potřeby a stavu podkladu, ředění doporučujeme u obzvláště hladkých a nesavých podkladů)
Pøíprava výrobku:	Před použitím důkladně promíchejte.
Aplikační náøadí:	Štētec, váleček – ideální pro optimální ukotvení nátěru. Pistole pneumatická a pistole airless
Čištění náøadí:	Vodou okamžitě po použití.
Podmínky nanášení:	Teplota vzduchu a podkladu nesmí během prací a schnutí klesnout pod +5 °Ca přesáhnout +28 °C. V exteriéru - pod přímým slunečním zářením, dešti nebo silném větru doporučujeme fasádu chránit vhodným způsobem, jinak doporučujeme aplikaci přerušit a vyčkat lepších podmínek. Plochy a konstrukce, které nemají být natřeny (okna, dveře, podlahy apod.) chraňte pečlivě před potřísněním (maskovací pásy, folie, noviny apod.). Event. odstřiky nebo potřísnění očistěte okamžitě vodou, po zaschnutí je odstranění barvy velmi obtížné. Teploty a další specifické podmínky během provádění prací doporučujeme zaznamenávat do stavebního deníku.
Podklady:	Podklady na bázi hydraulických pojiv, nedrolivé (pevné), vláknocementové desky (GLASAL), eternitové a cetris desky. Podklady natřené starými a dostatečně přídržnými vodou ředitelnými nátěry, především nepromokavými, polosilnými a silnými plastickými nátěry. Není vhodný na kovové podklady a na podklady velmi prašné, drolivé apod. U jiných nebo nejednoznačných podkladů doporučujeme konzultaci s Vaším nejbližším prodejcem.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

ELASTOFIX PIGMENTÉ

Pigmentovatelná regulační penetrace na bázi akrylových kopolymerů



ve vodní fázi

interiér/exteriér

Příprava podkladů: **Nenatřené** podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné a soudržné (pevnost min. 0,25 Mpa). Nové omítky betony musí být dostatečně vyzrálé (optimálně 21-28 dnů). Podklady dále nutno očistit od prachu, mastných skvrn a všech nečistot, které by mohly snížit přilnavost nátěrů k podkladu. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu (vysprávkové malty, tmely, stěrky, např. Tolstuc). Podklady by měly být rovné, s rovnoměrnou strukturou. V případě aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebo potenciální tvorby plísní, řas apod., doporučujeme podklady nejprve ošetřit přípravkem ANTI-MOUSSE. **Natřené** dostatečně přidržené nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování), před nanášením barev odstranit prach po broušení. Velmi staré a problematické nátěry nejlépe odstranit (klihové, vápenné, olejové, lakové apod.). **V případě** jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poraďte s prodejcem.

Systém nanášení výrobku

Penetrace	1 vrstva ELASTOFIX PIGMENTÉ
Vrchní nátěr	Vodou ředitelná nátěrová hmota

Hygiena a bezpečnost

Výrobek Elastofix Pigmenté (přípravek) není dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání také ochranné brýle nebo obličejový štít). První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy.

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz