

ÉOLE (EFFET SABLÉ)

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI

Popis:

Vrchní dekorativní nátěrová hmota na bázi akrylátových kopolymerů a křemičitého písku.

Popis, klasifikace:

- Jemně strukturovaný pískový vzhled s melírovaným saténovým nádechem
- Velká vydatnost a vynikající přídržnou
- Otěruvzdorná, omyvatelná, rychleschnoucí

Odstín:

14 odstínů realizovatelných z báze Neutro.

Použití:

- Dekorace stěn a stropů v interiérech
- Vhodná jak pro nové práce, tak rovněž pro renovace a rekonstrukce v suchém prostředí

Podklad a jeho příprava:

Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecně platným normám a pravidlům, musí být suché, pevné, soudržné a čisté. Nové omítky a betony musí být dostatečně vyzrálé. Podklady dále doporučujeme co nejlépe očistit od prachu, mastných skvrn a jiných nečistot, které by mohly snížit přídržnou nátěrů k podkladům. Poškozená místa nutno opravit dle charakteru původního podkladu. Podklady by měly být rovné, s rovnoměrnou strukturou a savostí. Surové podklady dále doporučujeme napenetrovat vhodnou penetrační barvou, např. Elastofix Pigmente, Idrotop Prim, Idrotop Veloute...

Natřené: dostatečně přídržné nátěry očistit, odmastit a přebrousit (matování) – nutné.

Velmi staré a problematické nátěry doporučujeme nejlépe odstranit. Pečlivě odstraňte prach nebo zbytky starých nátěrů.

V případě jakýchkoliv nejasností při přípravě podkladů se poradte s námi.

Podklady:

Nenatřené – omítky, betony, sádkokartony, sádrové stěrky a omítky, případně další obdobného typu (doporučujeme konzultovat).

Natřené - Výše uvedené podklady natřené starými dostatečně přídržnými nátěrovými hmotami. V případě jiných podkladů a jakýchkoliv nejasností se obraťte na nás.

Aplikace, zpracování:

Aplikovat pomocí širokého plochého štětce. **Před nanášením je nutné barvu řádně promíchat a zkontrolovat odstín (u pigmentovaného zboží).**

Systémy nanášení:

Podklady	Kompatibilní podklady
Penetrace	1 vrstva Elastofix Pigmente nebo Idrotop Prim, Idrotop Veloute
Vrchní nátěr	1 vrstva Éole

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Orientační spotřeba (vydatnost):

8 – 10 m²/l v závislosti na povaze a struktuře podkladů a na způsobu nanášení.

(Orientační, uvedeno pro jednu neředěnou vrstvu na hladkém podkladu)

Technické údaje:

Měrná hmotnost: 1,48kg/l

Vzhled filmu: Pískový, matný až jemně saténový (stupeň lesku <10 pod 60°)

Tento výrobek obsahuje maximálně 199g/litr VOC. Limitní hodnoty EU pro tento druh výrobku: 300g/litr (od roku 2007) a 200g/litr (od roku 2010).

Doba schnutí: Suchý na dotyk: 2 hodiny

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Vodou okamžitě po použití.

Specifická doporučení:

- Na dobře připravený (u nenatřených i nepenetrovaný) podklad naneste 1 vrstvu Elastofix Pigmente nebo Idrotop Prim – tuto barvu doporučujeme nepigmentovat do odstínu podobného konečnému odstínu Éole.
- Éole aplikujeme všemi směry v dílčích plochách o velikosti cca 2-3m² pomocí vhodného štětce. Nanášejte příliš velké množství výrobku Éole.
- V případě potřeby se lze před uschnutím k již natřeným plochám vracet – ke zlepšení povrchu a vzhledu lepším rozložením písku a drobným retuším.

Hygiena a bezpečnost práce:

Veškeré podrobnosti naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Přípravek Éole není klasifikován jako nebezpečný. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv, rukavice a zejména ochranné prostředky pro oči a obličej.

První pomoc:

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Jinak se řiďte obecně platnými předpisy. Při zasažení očí důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení a skladování:

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmrznout.**

Velikost obalů: 1l, 4l

Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBRNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019



Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz