

HYDROFUGE INCOLORE

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE FÁZI ROZPOUŠTĚDLA

Popis:

Povrchová hydrofobní úprava nenatřených fasádních materiálů. Transparentní nátěr pro dodatečnou hydrofobizaci povrchů (beton, kámen, cihly, fasády apod.) na bázi polysiloxanových pryskyřic ve fázi rozpouštědla. Zvýrazňuje strukturu a kresbu podkladu, zvyšuje jeho vodoodpudivost a zpevňuje jej. Účinně zabraňuje pronikání dešťové vody do podkladů (působí na principu perlivého efektu).

Složení:

Bezbarvý přípravek na bázi siloxanových pryskyřic pro dodatečnou vodoodpudivou ochranu mnoha stavebních materiálů a podkladů, který zároveň výrazně omezuje usazování prachu a nečistot.

Odstín:

Bezbarvý

Použití:

- Povrchová hydrofobní úprava nenatřených fasádních materiálů
- Dodatečná vodoodpudivá ochrana mnoha stavebních materiálů a podkladů
- Impregnace betonových podkladů

Podklad a jeho příprava:

Savé podklady na bázi hydraulických pojiv, veškeré druhy nenatřeného zdiva, kámen apod.. Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyztřelý (28dní).

V případě jakýchkoliv nejasností se poradte se s námi.

Hydrofuge Incolore neaplikujte na sádku a jiné a fasádní stavební materiály na bázi sádky, dále na dřevo, kovy a podlahy.

Aplikace, zpracování:

Nátěr se nanáší pomocí štětce nebo válečku s úpravou proti odkapávání (velmi řídká kapalina) nebo pomocí rozprašovače. Nanášení musí být prováděno rovnoměrně a celoplošně bez přerušení. Nanáší se ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C a přesáhnout +30°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 60%. Před použitím důkladně promíchejte. Neředit, připravený k použití.

Naneste 1 až 2 vrstvy přípravku Hydrofuge Incolore v závislosti na charakteru, porézności a savosti ošetřovaných podkladů, postupujte odspodu a natírejte (aplikujte) až do nasycení podkladu.

Vydatnost:

2 až 8m²/l

V závislosti na povaze a především savosti podkladů (uvedeno pro 1 vrstvu, velmi orientační – doporučujeme provést zkoušku savosti/ spotřeby na daném reálném podkladu)

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Technické údaje:

Měrná hmotnost: 0,79kg/l

Zážehový bod: 38°C v uzavřené nádobě

Vzhled filmu: Přípravek nevytváří film, zachovává původní vzhled podkladu.

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Lakový benzín

Hygiena a bezpečnost práce:

Výrobek Hydrofuge Incolore (přípravek) je dle zákona č.157/1998 Sb., ve znění novely č.352/99 Sb., klasifikován jako R10 hořlavý a R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Uchovávejte mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte páry (aerosoly). S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S51 Používejte v pouze dobře větratelných prostorách. S62 V případě požití nevyvolávejte zvracení – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický nebo bezpečnostní list. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice (při stříkání také ochranné brýle nebo obličejový štít).

První pomoc:

S62 V případě požití nevyvolávejte zvracení – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento technický nebo bezpečnostní list.

Balení a skladování:

Barva musí být uložena v původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 – 25°C. Chránit před přímým slunečním zářením a nadměrným teplem v blízkosti skladovaných materiálů. Maximální skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. **Výrobek nesmí zmrznout.**

Balení: 5l a 20l

Upozornění:

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +30°C.

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití.

Likvidace obalů:

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBARN.

Vypracováno dne: 20.3.2019

The logo consists of the word "TOLLENS" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz