

VELAFIX

Podle ustanovení zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.

INTERIÉR/ EXTERIÉR/ VE VODNÍ FÁZI

Použití

Penetrační a fixační nátěr pod vápenné barvy v exteriéru a interiéru určený na podklady na bázi hydraulických pojiv. Ředidlo pro vytváření patiny v kombinaci s vápennou barvou Vixalit. Vhodná pro novostavby i rekonstrukce. Vhodná zejména na historické objekty.

Složení a vlastnosti

Dekoratívni minerální nátěrový systém na vápenné bázi. Aplikuje se buď jako klasický jednobarevný nátěr se strukturou vytvořenou tahy štětcem nebo jako patinovaný dvoubarevný. V případě patinovaného vzhledu se první (podkladní) vrstva aplikuje štětcem v bílém provedení druhá vrstva je pak v požadovaném odstínu a aplikuje se buď štětcem případně mořskou houbou. Patinovací vrstva se připravuje smícháním 1 dílu probarveného VIXALITu, 4dílu ředidla VELAFIX a 1dílu vody.

Ředidlo VELAFIX se používá i jako penetrace pod tento nátěrový systém.

Objemová hmotnost: 1,10kg/l

Obsah sušiny: 15%

VOC: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/a): 30g/l (2010)

Výrobek obsahuje max. 30g/l (2010)

Vzhled: Matný

Spotřeba: Nátěr 6 – 7m²/l

Patina 10m²/l (při poměru 1díl Vixalit, 4-5Dílů Velafix a 1díl voda)

Vlastnosti:

- Reguluje a sjednocuje savost podkladů
- Při použití jako ředidlo pro patinu zvyšuje odolnost výsledného systému proti vlhkosti
- Vyroce prodyšný pro vodní páry
- Nezmýdelnitelný
- Usnadňuje aplikaci následného nátěru Vixalit

Podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu nečistot, bez vzlínající vlhkosti.

Podklad je třeba před aplikací navlhčit vodou.

Vhodné podklady: Vápenné a cementové omítky, beton, sádrové omítky, cihelné zdivo, sádrokarton bez vodotěsné úpravy, povrchy již opatřené dostatečně přídržným vápenným nátěrem, jiné podklady konzultujte s námi.

Nevhodné podklady: Nepromokavé a vodoodpudivé podklady, silikátové nátěry, disperzní barvy a omítky.

Zpracování

Velafix se nanáší štětcem, válečkem nebo mořskou houbou.

Ředění: Penetrační nátěr – lze ředit až 5 – 50% vodou v závislosti na savosti podkladu.

Před aplikací důkladně promíchat.

Teplota vzduchu a podkladu v rozmezí +5°C až +35°C, vlhkost max. 75%, neaplikovat při silném větru, mlze nebo za přímého slunce.

Doba schnutí: Suchý 4hod., přetíratelný 6-8hod.

Barevnost

Bezbarvý

Balení

5l, 25l

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz

Skladování

Minimálně 12 měsíců při skladování na suchém místě bez přímého slunce a nadměrného tepla. Chraňte před mrazem. Teplota by neměla klesnout pod + 5°C.

Podklady	Exteriér	Interiér
Penetrace	Velafix ředěný 30-50% vodou	Velafix ředěný 5% vodou
Vrchní nátěr	Vixalit	

Čištění a údržba pracovních pomůcek:

Vodou okamžitě po použití.

Bezpečnostní pokyny

Viz. Bezpečnostní list Vixalit

Klasifikace

AFNOR NF T 30-005: Famille 1 – classe 1c

Norme P 84403 – classe D2

Odpovídá normě FDT 30-808 – minerální povrchy

Požární klasifikace – protokol CSTB N° 9336747

Likvidace obalu

Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKOBŘNO.

Vypracováno dne: 20.3.2019

TOLLENS

Barvy, které mění svět

tollens@tollens.cz

www.tollens.cz