

Tol-coat Roof

Použití

- Ochranný nátěr plechových střech.
- Pro venkovní použití.
- Pozinkované a kovové střechy chráněné lakováním.

Vlastnosti

- Antikorozní. Rezistentní vůči UV záření.
- 2 v 1: Jeden produkt: základní nátěr a povrchová úprava.
- Rychleschnoucí (2 vrstvy během dne).

Technické údaje

Hustota 1,30 kg / l

Suchý extrakt Hmotnost:
65%. Podle
objemu:
54%

VOC Mezní hodnota EU pro tento produkt (kat. A / d): 130 g / l (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 129 g / l VOC.

Vzhled Hladký, lesklý

Vydatnost 5 až 6 m² / l / vrstva.
(Podle
standardu NF
T 30-073)
220 až 240 g / m² / vrstva / minimální vrstva mokrého filmu.
Vezměte v úvahu vývoj povrchů ve spotřebě (žebrované, zvlněné) a pravidelně kontrolujte usazenou tloušťku

Doba schnutí Po 2 hodinách možnost aplikace druhé vrstvy
(při 20 ° C a 65% relativní vlhkosti)
Suché: po 24hodin.
Plné zatížení po 1 týdnu.

Balení 16L

BARVY

Odstíny: dlaždice, tmavá střešní taška, cementově šedá, břidlicová

HYGIENA A BEZPEČNOST

- Skladování: 24 měsíců v původním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem a teplem (T> 35 ° C).. Obal a zbytek z jeho obsahu nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Informace o postupech likvidace a sběru získáte u místních úřadů .
- Ochranné pomůcky : rukavice a ochranné brýle určené pro ochranu proti stříkajícím kapalinám.
- viz. Bezpečnostní list.

Aplikace

- Aplikační nářadí**
- Doporučujeme použít nízkotlakou stříkací pistoli (ředění v rozsahu až 2% vodou a tlak 180 barů).
 - Štětec nebo váleček.

- Ředění**
- Aplikace Airless pistole: Ředění až 2% objemových s vodou
 - Štětec, váleček: Připraveno k použití

Čištění nářadí Voda, okamžitě po použití.

Příprava Před použitím produkt zamíchejte.

Podklad Nenařené:

- Pozinkové a železné a neželezné kovy
- Natřené:
 - Předlakovaný plášť
 - Opláštění pokryté starými homogenními barvami v dobrém stavu.

Nelze použít:

- Nelze použít na plasty nebo dvousložkové nátěry.
- Stěny natřené vápenné, vápenocementové omítky
- beton, sádkové omítky, cherné zdivo, sádko katon bez vodotěsné úpravy

Příprava podkladů

Podklad musí být suchý, soudržný, bez drolivých částí nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.). Povrch nesmí být zmrzlý a vodoodpudivý. Nátěr na novou omítku a podklad na bázi hydraulických pojiv musí být dostatečně vyzrálý.

Podmínky pro aplikaci

- Teplota vzduchu a podkladu v rozmezí +5 a +35 ° C
- Relativní vlhkost max. 75%
- Neaplikovat při silném větru, mlze nebo za přímého slunce.

APLIKAČNÍ SYSTÉMY

Podklad	Natřené kovové opláštění			Nenařené
	Žádná viditelná rez	Mírná koroze	Velká koroze	
Stav podpory				
Penetrace	TOL-COAT ROOF	TOL-COAT ROOF	TOL-COAT ROOF	
povrchová úprava	1 až 2 vrstvy TOL-COAT ROOF			